

Renova Pintura Max

Pintura Emulsionada Vinil Acrílica.

DESCRIPCIÓN:

Renova Max es una pintura de latex acrílica de excelente calidad con desempeño sobresaliente en aplicación y durabilidad (7 años), acabado mate.

CARACTERÍSTICAS:

Para pintar paredes y muros interiores y exteriores de casas habitación, departamentos, residencias, comercios, etc.

- Alto recubrimiento en húmedo y seco.
- Excelente resistencia al desgaste por lavado.
- Protege y embellece.
- Buen desempeño frente a la alcalinidad.
- En interiores puede durar mas años.
- Contiene fungicida.
- Base agua.

APLICACIÓN:

- La superficie a tratar deberá estar limpia, completamente seca, libre de polvo, grasa, material suelto que pueda afectar la adherencia del producto. Si es concreto nuevo deberá tener al menos 4 semanas de curado.
- Agite la pintura antes de emplear.
- Utilice brocha o rodillo para aplicar el sellador o la pintura.
- Aplique previamente a la pintura una mano (capa) de sellador vinil acrílico Renova 5 plus o sellador acrílico para pinturas.
- Aplique la primera mano (primera capa) de pintura y deje secar por lo menos dos horas, aplique la segunda mano (segunda capa) en sentido preferentemente transversal a la primera. Deje secar. El tiempo de secado puede variar según la temperatura ambiente y humedad relativa.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- Siempre agite el producto antes de usarse.
- Asegure una ventilación adecuada durante la aplicación, y secado. No mezcle este producto con otros.
- Diluya con agua potable si es necesario hasta con 10% de esta.
- Pinte paredes y áreas completas.
- Evite aplicar en días lluviosos o con humedad relativa mayor a 90%, No aplicar con amenaza de lluvia, consulte el pronóstico del clima. No aplicar a temperatura a 10 °C.
- En caso de ingestión no provoque el vomito, consulte a su médico. En caso de salpicaduras lavar con agua en abundancia.
- Lave el equipo de aplicación con agua.
- Almacene el producto bien cerrado bajo techo. No estivar más de tres cubetas.
- No se deje al alcance de los niños.



NMX-C-423-ONNCCCE-2019

Apariencia	Líquido espeso
Densidad a 25 °C	1.15 - 1.40 kg/L
Viscosidad a 25 °C	100 - 108 KU
Sólidos	46 - 54 %
pH	8.0 a 9.0
Tiempo de secado	
Al tacto	1 Hora
Repintado	2- 3 Horas
Curado Completo	7 Días
Lavabilidad	>5, 000 Ciclos
Rendimiento	8 - 10 m ² /L
Colores	Blanco y colores bajo pedido
Presentación	Cubeta 19L